



ULFALUX®



LABORBERICHT

FOR INDUSTRIAL AND PROFESSIONAL USE ONLY

Produktbezeichnung:	ULFALUX-2K-Acryl-Lack 328 I
Trocknung:	lufttrocknend
Trockenzeit:	18 – 20 °C Schichtstärke 20 – 30 µ handtrocken ca. 1 Std. sandtrocken ca. 4 – 6 Std. durchgehärtet ca. 24 Std.
Farbtöne:	nach RAL
Verarbeitung:	streichen, spritzen, walzen, tauchen
Topfzeit:	ca. 12 Std.
Mischungsverhältnis:	10:1
Hitzebeständigkeit:	ca. 200 °C
UV-Stabilität:	nach Wollskala 7 - 8
Lagerbeständigkeit:	ca. 2 Jahre
Liefergebände:	Teil A = Schichtstoff 1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg Gebinde Teil B = Härter 100gr., 500gr., 1 kg, 3 kg Gebinde
Verdünnung:	ULFALUX-Acryl-Verdünnung 70 - Flammpunkt über 21 °C –
Gefahrensymbole:	siehe ULFALUX-Sicherheitsdatenblatt
Auftragsstärke:	ca. 30 – 40 µ
Schwerer Korrosionsschutz:	ULFALUX-2K-EP-Grund 224 Schichtstärke ca. 80 µ Trockenfilmschicht
Nach Durchtrocknung:	Schichtstärke ca. 40 µ Trockenfilmschicht
Gesamt-trockenfilmschicht:	ca. 120 µ
Untergrund:	fett- und schmutzfrei, möglichst sandgestrahlt nach SA 2,5
Ergiebigkeit:	bei 30 – 40 µ Schichtstärke ca. 8 m ² /kg



ULFALUX®



Festkörper:	ca. 60 %
Viskosität:	20 °C 120 Sec. 4mm DIN-Fordbecher
Spritzpistole:	1,2 mm Düse bei 4 bar Druck
Außergewöhnliche Eigenschaften:	Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser, hochseewasserfest

Zur Beachtung:

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und Orientierung und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie etwaige Schutzrechte Dritter zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Unser Lieferprogramm enthält Produkte, die laut Chemikaliengesetz und Gefahrenstoffverordnung nach ihren Gefährlichkeitsmerkmalen gekennzeichnet werden müssen. Die Kennzeichnung dieser Produkte ist den produktbezogenen Datenblättern bzw. Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

ULFALUX Création d'émotions

ULFALUX Lackfabrik GmbH 91452 Wilhermsdorf

Telefon: 09102-2954, Fax: 09102 2123, Email: speziallacke@ulfalux.com www.ulfalux.com

Werk 1: Gewerbestraße 6 - **Werk 2:** Dürrnbucher Straße – **Werk 3:** Neustädter Straße 5-7

Werk 4: Gewerbestraße 1 **Werk 5:** - Tank- und Abfüll-Anlagen

ULFALUX France: 93 Rue du Président Roosevelt - Sartrouville / Paris

